

LACTEC - 02408/2024

Página 1 de 4 Emissão: 07/08/2024

	Emissao: 07/08/2024
Título:	Ensaio de termogravimeria (TGA).
Objetivo:	Apresentar os resultados obtidos no ensaio de termogravimeria (TGA) em amostra de argamassa.
Orçamento:	EAQ_2024_38467
Protocolo:	№ 01079/2024
Solicitante:	ARGASMART ZERO CARBONO  Av. República Argentina, 2403, Conj. 84, Andar 08 - Portão  CEP 806610-265 – Curitiba/PR  A/C: Gilson Teodoro Faust
Amostra:	Argamassa
Executante:	Lactec  Rodovia BR-116, km 98, nº 8813   Jardim das Américas  Caixa Postal 19067   CEP 81531-980   Curitiba – Paraná – Brasil

Equipe técnica:	Revisado por:	
Ângela do Rocio Rojas Arrua	Gabrielle Artener de Andrade Ensaios e Laboratórios	
Gabrielle Artener de Andrade		
Isabelle Veiga		
Lathara Kalili de Oliveira Schu	Emitido por:	
	Lathara Kalili de Oliveira Schu Ensaios e Laboratórios	

Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais e autorizadas pelo Lactec. Os resultados se referem somente aos itens ensaiados ou amostrados. O laboratório não é responsável pela amostragem, os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

DOC - 36 Data: SET/2022 Revisão: 04



LACTEC - 02408/2024

Página 2 de 4 Emissão: 07/08/2024

### 1. INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação da empresa ARGASMART ZERO CARBONO, foi realizado ensaio de termogravimetria (TGA), na amostra descrita no item 2.

#### 2. AMOSTRA

Em 28/05/2024, a amostra foi recebida e identificada pelo solicitante como:

Amostra 1: Argamassa Polimérica (Figura 1).




Figura 1: Imagem da amostra recebida para a realização dos ensaios.

### 3. MÉTODO DE ENSAIO

#### 3.1. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)

#### 3.1.1. Normas

- NBR 16590-2 (2017) Composto polimérico para assentamento em alvenaria de vedação Parte 2: Métodos de ensaio;
- ASTM E1131 (2020) Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry.

#### 3.1.2. Equipamentos

Analisador térmico Simultâneo, marca NETZSCH, modelo STA 449 F3 Jupiter.

## 3.1.3. Condições de ensaio

- Faixa de temperatura e atmosfera:
  - 20 a 50°C gás nitrogênio;
  - o 50 a 560°C gás nitrogênio;

Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais e autorizadas pelo Lactec. Os resultados se referem somente aos itens ensaiados ou amostrados. O laboratório não é responsável pela amostragem, os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

DOC - 36 Data: SET/2022 Revisão: 04



LACTEC - 02408/2024

Página 3 de 4 Emissão: 07/08/2024

o 560 a 300°C – gás nitrogênio;

o 300 a 850 °C – gás oxigênio.

Fluxo dos gases: 75 mL/min;

Taxa de aquecimento: 10 °C/min.

## 3.1.4. Data da realização dos ensaios

• O ensaio foi realizado em agosto de 2024.



LACTEC - 02408/2024

Página 4 de 4 Emissão: 07/08/2024

#### 4. RESULTADOS

## 4.1. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)

Os resultados da análise termogravimétrica da amostra 1, descrita no item 2, estão apresentados na Tabela 1 e a curva termogravimétrica esta apresentada na Figura 2.

**Tabela 1**: Resultados obtidos no ensaio de termogravimetria para a amostra 1.

Amostra	Perda de massa de 25 ~ 120°C	Massa Residual a 850°C
1	15,23 %	45,77 %




Figura 2: Curva termogravimétrica para a amostra 1.

### 5. COMENTÁRIOS

A análise conclusiva dos resultados apresentados é de responsabilidade do solicitante.



Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais e autorizadas pelo Lactec. Os resultados se referem somente aos itens ensaiados ou amostrados. O laboratório não é responsável pela amostragem, os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.